

Arame Recozido Preto para uso geral

Normas	Dimensões
EN 10218 - 2	Ø 0.90 a 10.0 mm
STAS 7549	
STAS 889	

Entregas: Rolos cintados em 3 a 4 pontos

Diametro	Peso	Tensão de Rutura	Tensão de Rutura STAS 7549	Diâmetro Interior
[mm]	[kg]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[mm]
0.90-1.60	40-100	max. 450	max. 440	250-400
1.80-2.80	60-100		max. 440	450-650
3.00-5.00	80-120		max. 440	550-650
5.50-10	80-200		max. 440	550-650

Carreteis Cónicos

Diametro	Peso	Tensão de Rutura	Tensão de Rutura STAS 7549	Diâmetro Interior
[mm]	[kg]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[mm]
0.90-1.60	40-100	max. 450	max. 440	250-400
1.80-2.80	60-100		max. 440	450-650
3.00-5.00	80-120		max. 440	550-650
5.50-10	80-200		max. 440	550-650

Rosetes em Rolos

Diametro	Peso	Tensão de Rutura	Diâmetro Interior
[mm]	[kg]	[N/mm ²]	[mm]
1.60-5.00	600-700	max. 450	350-450

Aplicações: Agricultura; vedações; manutenção de habitações; fabricação de caixas de papel; redes e malhas; cabos para construção; arame farpado.