

ARAME PARA TREFILAR

Normas: EN 10025+A1 ; EN 10016-2 ; ASTM A 510 M ; STAS 500 ; STAS 563
(Outras Normas Internacionais)

Dimensões: Ø 5,5 até 11,0 mm

Características Técnicas:

- Elasticidade = mínimo 235 N/mm²
- Tensão de Rutura = máximo 470 N/mm²
- Alongamento A5 = mínimo 26%

Entregas: Rolos de 700 a 900 kg cintados com 2 bandas metálicas.

Aplicações: Trefilagem, estampagem e construção em geral.

